Adhesivo Sellador Anaeróbico 3242

SECCIÓN 1: Características del Producto

LOCX® 3242 es una traba anaeróbica de uso general, para fijación de piezas roscadas (tuercas y tornillos) de resistencia media y tixotrópico. Es un producto de baja viscosidad que cura en ausencia de aire y al ser confinado entre dos superficies metálicas. Especialmente indicado para superficies poco activas tales como el acero inoxidable.

SECCIÓN 2: Aplicaciones Típicas

Impide el aflojamiento por vibración y sella todo tipo de piezas roscadas. Especialmente indicado para aplicaciones tales como la fijación de tuercas y tornillos en bombas y motores, balancines y en todo aquel elemento que requiera un desarme posterior con el empleo de herramientas manuales.

SECCIÓN 3: Propiedades del Material en Estado Líquido

Producto	**Ester de Dimetacrilato**
Apariencia	**Líquido Azul Fluorescente**
Gravedad especifica a 25º C. (Gr/cm³)	**1.000**
Viscosidad a 25ºC (Cps)	**1.100 – 1.300**
Flash Point (ºC)	**>93**

SECCIÓN 4: Propiedades del Material Curado

Resistencia al corte (Lbs/Pul²)	**70-170**
Rango de temperatura (ºC)	**-54 a 150**
Holgura máxima en el diámetro (mm)	**0.12**
Calor especifica (kJ.kg1 K1)	**0.3**
Velocidad de curado con activador	
Parcial	**20 minutos**
Total	**2 horas**
Velocidad de curado sin activador	
Parcial	**30 minutos**
Total	**6 horas**

SECCIÓN 5: Información General

Este producto no es recomendable para utilizar con termoplásticos. Puede ocasionar agrietamientos por tensión. No utilizar para sellado con oxigeno puro o sistemas ricos en oxigeno.
No utilizar en contacto con cloro o materiales altamente oxidantes.

Adhesivo Sellador Anaeróbico 3242

SECCIÓN 6: Forma de Aplicación

Utilizar siempre sobre superficies limpias y libres de grasas o aceites. Aplique el producto directamente del envase. No introduzca elementos extraños dentro del mismo. Aplicar sobre los primeros hilos de rosca, en cantidad suficiente. El producto ofrece mejores prestaciones en holguras pequeñas (0.05mm). Para roscas de grandes holguras consulte a nuestro Departamento Técnico.

SECCIÓN 7: Almacenamiento

Almacenar en lugar frío y seco en el envase original y cerrado.

Nota: Los datos ofrecidos son con carácter informativo y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control alguno.