Adhesivo Sellador Anaeróbico 3609

SECCIÓN 1: Características del Producto

LOCX® 3609 es una traba anaeróbica de uso general, para aplicación en el armado de piezas cilíndricas. Es un producto de baja viscosidad que cura en ausencia de aire y al ser confinado entre dos superficies metálicas.

SECCIÓN 2: Aplicaciones Típicas

Fijación y sellado de uniones cilíndricas tales como ejes en rotores de motores eléctricos, rodamientos y bujes en ejes y alojamientos sin requerir clavados por interferencia.

SECCIÓN 3: Propiedades del Material en Estado Líquido

Producto	**Diester de Metacrilato**
Apariencia	**Líquido Verde.**
Gravedad específica a 25ºC (Gr/Cm³)	**1.100**
Viscosidad a 25 ºC (Cps)	**115 - 135**
Flash point (ºC)	**> 93**

SECCIÓN 4: Propiedades del Material Curado

Resistencia al corte (Lbs/Pul²)	**180 - 250**
Rango de temperatura (ºC)	**-54 a 150**
Holgura máxima en el diámetro (mm)	**0.12**
Calor específico (kJ.Kg1 K1)	**0.3**
Velocidad de curado con activador	
Parcial	**10 minutos**
Total	**2 horas**
Velocidad de curado sin activador	
Parcial	**20 minutos**
Total	**6 horas**

SECCIÓN 5: Información General

Este producto no es recomendable para utilizar con termoplásticos. Puede ocasionar agrietamientos por tensión. No utilizar para sellado con oxígeno puro o sistemas ricos en oxígeno. No utilizar en contacto con cloro o materiales altamente oxidantes. Cumple Norma ISO 10123.

Adhesivo Sellador Anaeróbico 3609

SECCIÓN 6: Forma de Aplicación

Utilizar siempre sobre superficies limpias y libres de grasas o aceites. Aplique el producto directamente del envase. No introduzca elementos extraños dentro del mismo. Para montajes con ajuste deslizante aplique el producto sobre la circunferencia de entrada del alojamiento. Luego coloque la otra pieza haciéndola girar a medida que se va introduciendo para permitir una adecuada cobertura del producto.

SECCIÓN 7: Almacenamiento

Almacenar en lugar frío y seco en el envase original y cerrado.

Nota: Los valores consignados son obtenidos en nuestro laboratorio y los estimamos confiables. No asumimos responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros con métodos o materiales sobre los cuales no ejercemos control.