Adhesivo sellador anaeróbico 3277

SECCIÓN 1: Características del Producto

LOCX® 3277 es una traba y sellador anaeróbico especialmente desarrollado para aplicaciones que requieran alta viscosidad, torque alto y velocidad de curado. Se recomienda especialmente para utilizar en espárragos y bulonería de 5/8 “ a más de 1” de diámetro. Es un producto de alta viscosidad que cura en ausencia de aire y al ser confinado entre dos superficies metálicas. Especialmente indicado para elementos que no requieran de frecuentes desarmes.

SECCIÓN 2: Aplicaciones Típicas

Impide el aflojamiento por vibración y sella todo tipo de piezas roscadas. Especialmente indicado para aplicaciones tales como: Espárragos de motores, bulones de block, prisioneros etc.

SECCIÓN 3: Propiedades del Material en Estado Líquido

Producto	**Ester de metacrilato**
Apariencia	**Líquido Rojo Fluorescente**
Gravedad especifica a 25º C.	**1.100**
Viscosidad a 25ºC (Cps)	**6000 - 8000**
Flash Point (ºC)	**>93**

SECCIÓN 4: Propiedades del Material Curado

Resistencia al corte (Lbs/Pul²)	**300 - 390**
Rango de temperatura (ºC)	**-54 a 150**
Holgura máxima en el diámetro (mm)	**0.12**
Calor especifico (kJ.kg1 K1)	**0.3**
Velocidad de curado con activador	
Parcial	**10 minutos**
Total	**2 horas**
Velocidad de curado sin activador	
Parcial	**20 minutos**
Total	**6 horas**

SECCIÓN 5: Información General

Este producto no es recomendable para utilizar con termoplásticos. Puede ocasionar agrietamientos por tensión. No utilizar para sellado con oxígeno puro o sistemas ricos en oxígeno. No utilizar en contacto con cloro o materiales altamente oxidantes.

Adhesivo sellador anaeróbico 3277

SECCIÓN 6: Forma de Aplicación

- Utilizar siempre sobre superficies limpias y libres de grasas o aceites.
- Aplique el producto directamente del envase. No introduzca elementos extraños dentro del mismo.
- Aplicar sobre los primeros hilos de rosca, en cantidad suficiente. El producto ofrece mejores prestaciones en holguras pequeñas (0.05mm). Para roscas de grandes holguras consulte a nuestro Departamento Técnico.

SECCIÓN 7: Almacenamiento

Almacenar en lugar frío y seco en el envase original y cerrado.

Nota: Los datos ofrecidos son con carácter informativo y se consideran confiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control alguno.